



Siser
Heat Transfer Vinyl

® P.S.FILM

VINILO DE CORTE TEXTIL CON ADHESIVO FUERTE

HECHO EN ITALIA



Detalles técnicos del material

Composición	Grosor	Transportador	Certificaciones
PU	90 micrones Textura Extra Suave	Acrílico Poliéster	REACH n° 1907/2006/EU OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 084270.0 CENTROCOT VEGANOK AZENDA N. 1004

Estándar de aplicación

Aplicar en: Poliéster, algodón, poli, mezclas de algodón No apto para textiles tratados y sublimados con tinte	Sugerencias de corte Cuchillo: 45° Presión de corte: 60 gf Velocidad: 30cm/seg	
	Sugerencias de aplicación Tiempo: 15 segundos Temperatura: 150°C Presión: Media (2,5/3,5 bar) Pelar: Caliente o Frío	

Instrucciones de lavado y almacenamiento



Lavar hasta 80°C
desde adentro hacia
afuera



Se puede limpiar
en seco



Guardar el material
en un lugar sin
polvo ni luz solar



Planchar desde
adentro hacia afuera



Vida útil de
almacenamiento
2 años



Posición
vertical



Se puede secar en
secadora con ciclo
sintético



Temperatura de
almacenamiento
entre 18°C a 26°C

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1 Cortar el material en modo “espejo”
- 2 Quitar el sobrante

 Consejo
Usa una superficie tibia para quitar el excedente con más facilidad
- 3 Planchar la prenda y dejarla completamente lisa
- 4 Colocar teflón sobre la placa inferior de la plancha
- 5 Colocar la prenda sobre el teflón
- 6 Colocar el vinilo textil sobre la zona que vamos a estampar
- 7 Colocar nuevamente teflón sobre la prenda con el vinilo bien posicionado
- 8 Aplicar el estampado a 150°C por 15 segundos y retirar la prenda fría o caliente