

P.S. STRETCH-EASYWEED STRETCH

Especificaciones

| Composición | Espesor | Liner | Certificaciones |
|-------------|-------------|-----------------------|--|
| PU | 90 micrones | Adhesivo de poliéster | REACH n° 1907/2006/EU OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1202341.0 CENTROCOT VEGANOK AZIENDA N. 1004 |

Instrucciones de aplicación

| Se aplica en: | Sugerencias de corte | | | Opciones para transferir | | | |
|--|----------------------|---------|-----------|--------------------------|---------------|---------------------|----------|
| Algodón, poliéster, mezclas de algodón (No apto para textiles tratados o sublimados) | Cuchillo | Presión | Velocidad | Tiempo | Temperatura | Presión | Pelar |
| | 45° | 50 gf | 20 cm/sec | 20 segundos | 160°C (320°F) | Media (2,5/3,5 bar) | Caliente |

- Corta el material en modo espejo
- Quita el exceso de material
- Pon el vinilo sobre la prenda
- Aplica siguiendo los parámetros recomendados
- Quita el liner mientras la prenda sigue caliente

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Poco espesor
- Terminación mate
- Alta elasticidad

TE RECOMENDAMOS HACER UN TEST ANTES DE LANZARLO A PRODUCCIÓN

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y LAVADO

| Lavado | Planchado | Secadora | Limpieza en seco | Almacenamiento del material | Temperatura de almacenaje | Condiciones de almacenaje | Posición de almacenaje |
|---|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|---|------------------------|
| Hasta los 60°C desde adentro hacia afuera | Si desde adentro hacia afuera | Si (Ciclo de algodón) | NO | Hasta los 2 años | Entre 18°C y 26°C | Mantener lejos de la luz solar y el polvo | Vertical |

- Espera 24 horas una vez aplicado antes del primer lavado
- Respetar las recomendaciones técnicas
- No blanquear o usar agentes químicos agresivos